




1415

**Pápateszéri Téglaiipari Kft.**

Telephely: 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1.

E-mail: iroda@bakonytherm.hu

Tel/Fax.: 0689/ 352152


09

1415-CPD-66-(C-44/2006)

MSZ EN 771 - 1 : 2005

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

**BAKONYTHERM 12/50 N + F válaszfal lap****500 x 120 x 240 mm**Ezen termék megfelel az MSZ EN 771-1:2005 jelzetű műszaki specifikációban rögzített **égetett agyag falazóelem** termékre előírt követelményeknek.

Tulajdonság	Értékek	Vizsgálati jegyzőkönyv száma
Mérettűrési kategória	T1	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Mérettartomány kategória	R1	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Síktól való eltérés	3,2 mm	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Párhuzamosság	2,7 mm	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Alak		
Nyomószilárdság( $\perp$ a fekvőfelületre)	14,7 N/mm <sup>2</sup>	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Mérettartósság	NPD	
Tapadószilárdság	0,15 N/mm <sup>2</sup>	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Aktív oldható sótartalom	NPD (S0)	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Tűzvesélyesség	A1 Euroosztály	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Vízfelvétel	24%	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Páradiffúziós tényező	5./10	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Bruttó száraz testsűrűség	823 kg/m <sup>3</sup>	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Nettó száraz testsűrűség	1597 kg/m <sup>3</sup>	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Üregtérfogat ( V )	48,50%	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>
Tartósság fagyhatással szemben	F0	M - 2005 / 2011 <sup>2</sup>

Vizsgálati jegyzőkönyvet kibocsátó szervezetek:

2) EMI KHT. 9027 Győr Vágóhíd u. 2

Kelt: Pápateszér, 2011.03.28.